



BOSTIK

H505

SEAL'N'BOND CRYSTAL

ВИСОКОЯКІСНИЙ КРИШТАЛЕВО ПРОЗОРИЙ ГІБРИДНИЙ ГЕРМЕТИК І КЛЕЙ

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

ПЕРЕВАГИ

- Кришталєво прозорий
- Не містить фталатів, олова та розчинників
- Висока стійкість до УФ-випромінення
- Багатофункціональний герметик і клей
- Підходить для внутрішнього та зовнішнього застосування*

ОПИС ПРОДУКТУ

Bostik H505 SEAL'N'BOND CRYSTAL - це високоякісний професійний універсальний герметик і клей, що не містить фталатів, олова та розчинників, із кришталєвою прозорістю. Заснований на гібридній технології, **Bostik H505 SEAL'N'BOND CRYSTAL** твердне під впливом вологи, утворюючи довговічну еластичну гуму.

ЗАСТОСУВАННЯ

Bostik H505 SEAL'N'BOND CRYSTAL спеціально розроблений як кристалєно чистий універсальний герметик і клей для внутрішнього та зовнішнього застосування*. **Bostik H505 SEAL'N'BOND CRYSTAL** можна використовувати для всіх типів неструктурних герметизацій, де очікується мінімальний рух швів. Крім того, **Bostik H505 SEAL'N'BOND CRYSTAL** можна використовувати для герметизації та склеювання широкого спектру звичайних будівельних матеріалів. * **Bostik H505 SEAL'N'BOND CRYSTAL** має високу стійкість до ультрафіолетового випромінювання, проте компанія Bostik все ж рекомендує при використанні цього продукту на вулиці уникати прямого впливу ультрафіолету.

ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ

Використовується як герметик у ситуаціях, де очікується максимальне зміщення шва до 12,5%. Шов із правильними розмірами здатний поглинати рухи між будівельними елементами. Глибина шва завжди має відповідати його ширині. Загальне правило: при ширині до 10 мм - співвідношення 1:1, мінімум 5 мм у ширину та глибину. При ширині шва понад 10 мм - глибина розраховується як ширина ÷ 3 + 6 мм. Bostik рекомендує використовувати відповідний заповнювач швів (backer rod), щоб забезпечити правильну геометрію шва та уникнути тристороннього зчеплення. Більше інформації дивіться у документі «**Bostik FactSheet FS008 Joint Dimensions**» на нашому вебсайті.

При використанні як клею, наносить **Bostik H505 SEAL'N'BOND CRYSTAL** у спосіб, що забезпечує вентиляцію: вертикальними смугами з інтервалом 10-20 см між смугами. Не наносить клей точково! У разі додаткових запитань, будь ласка, звертайтеся до нашої технічної служби підтримки.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модуль 100%	DIN 53504 S2	0,50 Н/мм ²
Швидкість нанесення	@ Ø 2,5 мм / 6,3 бар	100 г/хв від +5°C до +40°C
Температура нанесення		
Основа		Гібридна
Час затвердіння	+23°C / 50% відносної вологості	3 мм / 24 години
Густина	ISO 1183-1	1,03 г/мл
Подовження при розриві	DIN 53505/ ISO 868	500%
Твердість за шкалою Шора А	DIN 53505 / ISO 868	25
Утворення плівки	DBTM 10.00	30 хв +23°C / 50% відносної вологості
Температурна стійкість		від -40°C до +120°C
Міцність на розрив	DIN 53504 S2	2,50 Н/мм ²

Ці значення є стандартними характеристиками і можуть відрізнятися на +/-3%.

ОБМЕЖЕННЯ

- Не підходить для поліетилену, поліпропілену, тефлону, м'яких пластиків, неопрену та бітумних основ.
- Не призначений для засклювальних швів, натурального каменю та дзеркал.
- Не рекомендується для застосування з натуральним каменем та в середовищах з вмістом хлоридів (наприклад, басейни).
- Не підходить для місць з постійним впливом води.
- При тривалому впливі ультрафіолетового випромінювання можливе знебарвлення та зниження стійкості до УФ.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ ТА ОБРОБКА

Температура нанесення: від +5°C до +40°C (для навколишнього середовища та основ). Усі поверхні повинні бути міцними, чистими, нежиреними та без пилу. Очистіть поверхні за допомогою **Bostik T100 UNIVERSAL CLEANER**. **Bostik H505 SEAL'N'BOND CRYSTAL** чудово прилипає до більшості непористих основ без використання праймера. Пористі основи необхідно обробити **Bostik T300 UNIVERSAL PRIMER**. Завжди виконуйте тест на адгезію перед застосуванням. Для згладжування шва використовуйте **Bostik T500 FINISHING SOAP**.

ФАРБУВАННЯ

Bostik H505 SEAL'N'BOND CRYSTAL можна фарбувати фарбами на основі алкідних смол та дисперсій. Рекомендується завжди перевіряти сумісність із фарбою перед нанесенням. Якщо **Bostik H505 SEAL'N'BOND CRYSTAL** фарбується (не обов'язково), радимо злегка зашліфувати герметик і крайові поверхні за допомогою Scotch-Brite. Для досягнення найкращого результату фарбуйте через кілька днів після нанесення герметика.

ОЧИЩЕННЯ

Інструменти слід очищувати водою одразу після використання. Руки можна очищати **Bostik T150 CLEANING WIPES** або водою з милом. Затверділий матеріал можна видалити лише механічним способом.

КОЛІР

- Прозорий

УПАКОВКА

- Картриджі по 290 мл, у коробці 12 штук

ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ

У непошкодженій оригінальній упаковці, за температури від +5°C до +25°C, продукт зберігається до 15 місяців з дати виробництва. Зберігати в сухому місці.

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА

Перед використанням обов'язково ознайомтеся з паспортом безпеки продукту (MSDS). Його можна отримати на запит або завантажити з офіційного вебсайту.

Уся інформація, наведена в цьому документі та в усіх інших наших публікаціях (включаючи електронні), базується на наших поточних знаннях і досвіді та є виключною (інтелектуальною) власністю компанії Bostik. Жодна частина цього документа не може бути скопійована, передана третім особам, відтворена, оприлюднена або використана будь-яким іншим способом без письмової згоди компанії Bostik. Технічна інформація в цьому документі є довідковою та не є вичерпною. Компанія Bostik не несе відповідальності за будь-які збитки, як прями, так і непрямі, спричинені редакційними помилками, неповнотою та/або неточністю цього документа. Це включає, але не обмежується, неповнотою та/або неточністю внаслідок технологічних змін або будь-яких досліджень, проведених між датою публікації цього документа та датою придбання продукту. Компанія Bostik залишає за собою право змінювати формулювання цього документа. Компанія Bostik не несе відповідальності за будь-які збитки, як прями, так і непрямі, спричинені використанням продукту(ів), згаданих у цьому документі. Користувач повинен ознайомитися та зрозуміти інформацію, викладену в цьому документі та інших документах, що стосуються продукту, перед його використанням. Користувач несе відповідальність за проведення всіх необхідних випробувань, щоб переконатися, що продукт підходить для запланованого застосування. Ми не маємо впливу на спосіб застосування продукту та/або на обставини, що стосуються його зберігання чи транспортування, тому не несемо жодної відповідальності за можливі збитки. Усі поставки здійснюються виключно відповідно до наших загальних умов, зареєстрованих у Торговій палаті Нідерландів.

СЕРТИФІКАТИ

- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 20LM
- EMICODE EC1 Plus - дуже низький рівень викидів
- A+ Французький регламент щодо легких органічних сполук
- ASTM C1248 не залишає плям
- SNJF F12.5E
- ISEGA

BOSTIK - РОЗУМНА ПІДТРИМКА

Офіційний імпортер в Україні:

ТОВ «КМ Імпорт»
тел. 050-083-00-08
komplektmaster1@gmail.com

<https://bostik-denbraven.com.ua/>

