

# H910

## SUPERGRIP FAST CURE УНІКАЛЬНИЙ КЛЕЙ ВИСОКОЇ МІЦНОСТІ ТА НАДШВИДКОГО ЗАТВЕРДІВАННЯ

### ТЕХНІЧНИЙ ЛИСТ

#### ПЕРЕВАГИ

- Надшвидке затвердіння та набирання міцності (80% менш ніж за 15 хвилин)
- Висока механічна стійкість
- Економічність завдяки тонкому шару менше 2 мм
- Не містить ізоціанатів та розчинників
- Нейтральна формула, майже без запаху
- Стійкий до вологи та погодних умов
- Має чудову адгезію до різноманітних будівельних матеріалів

#### ОПИС ПРОДУКТУ

**Bostik H910 SUPERGRIP FAST CURE** є високоякісним професійним гібридним клеєм, що швидко набирає міцності та стійкості до розриву.

#### СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ

**Bostik H910 SUPERGRIP FAST CURE** був спеціально розроблений у якості універсального потужного клею для склеювання багатьох будівельних матеріалів, таких як: камінь, бетон, дзеркало, скло, гіпсокартон, поліуретан, ПВХ, тверді плити, емаліровані поверхні, кераміка, мідь, свинець, цинк, олово, алюміній, нержавіюча сталь, інші метали та сплави, HPL та фібро-цементні панелі\* та деревина.

\*для приклеювання панелей пропонується застосовувати **H970 PANELTACK MM**, **H975 PANELTACK HM** та **S970 ROCKPANEL S**.

#### СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Не пошкодивши різьбу, зріжте кінець носика під кутом 45° під необхідний діаметр перерізу та встановіть носик на картридж. Вставте картридж у пістолет та кілька разів натисніть гачок, щоб вийшов клей. Наносьте клей на одну із склеюваних поверхонь вертикальними смужками з "вентиляційними" інтервалами між смужками. Потім з'єднайте обидві поверхні разом, щоб стиснути смужки клею. Діаметр клейових смужок 5 мм зазвичай достатній.



#### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модуль 100%	DIN 53504 S2	3,60 Н/мм <sup>2</sup>
Швидкість виходу	при Ø2,5мм/6,3 бар	70 г/хв
Температура застосування		від +5°C до +40°C
Основа		гібрид
Густина	ISO 1183-1	1,55 г/мл
Подовження при розриві	DIN 53504 S2	110%
Стікання	ISO 7390	< 2 мм
Морозостійкість при транспортуванні		до -15°C
Твердість за Шором А	DIN 53505	78
Формування плівки	DBTM 10.00	15 хв при +23°C, 50% відн. волог.
Термостійкість		від -30°C до +75°C
Міцність на розрив	DIN 53504 S2	3,7 Н/мм <sup>2</sup>

*Зазначені величини є типовими характеристиками та можуть коливатися ±3%*

#### ОБМЕЖЕННЯ

- Не придатний для ПЕ, ПП, ПК, ПММА, ПТФЕ, м'яких пластиків, неопрена та бітумних основ
- Не придатний для тривалого впливу води
- Не придатний для рухливих з'єднань
- Не придатний для використання з хлоридами (у басейнах)

## ПІДГОТОВКА ТА ФІНІШНА ОБРОБКА ПОВЕРХОНЬ

Температура застосування від + 5°C до + 40°C (стосується основи та навколишнього середовища). Поверхня має бути сухою, чистою та міцною. Очистіть поверхню за допомогою **Bostik T100 UNIVERSAL CLEANER**. **Bostik H910 SUPERGRIP FAST CURE** має чудову адгезію без застосування праймерів до більшості непористих основ. Завжди перевіряйте адгезію перед використанням.

## ОЧИЩЕННЯ

Назатверділий клей та інструмент можна очистити за допомогою **Bostik T100 UNIVERSAL CLEANER**. Затверділий клей можна видалити лише у механічний спосіб. Руки можна очистити за допомогою **Bostik T150 CLEANING WIPES**.

## КОЛІР

- Білий

## ПАКУВАННЯ

- Картриджі 290 мл, 12 шт. в коробі

*Щодо специфікації продукції - звертайтеся, будь-ласка на онлайн-сторінку Опису продукції*

## СТРОК ПРИДАТНОСТІ

У оригінальній невідкритій упаковці за умови зберігання в сухому місці при температурі від +5°C до + 25°C, строк придатності складає до 12 місяців з дати виробництва.

## ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА

Необхідно прочитати та зрозуміти Лист Безпеки перед використанням. Лист наявний за запитом або на вебсайтах.

## СЕРТИФІКАЦІЯ

- A+ French VOC Regulation

Вся інформація в цьому документі та у всіх інших публікаціях (включаючи електронні) ґрунтується на наших поточних знаннях та досвіді та становить виключну (інтелектуальну) власність Bostik. Ніяку частину цього документу не можна копіювати, надавати третій стороні, репродукувати, надавати у публічний доступ або використовувати будь-яким іншим чином без письмового погодження з Bostik. Технічна інформація у цьому документі є індикативною та не є вичерпною. Bostik не несе відповідальності за будь-яку шкоду, пряму чи непряму, пов'язану з (редакційною) помилкою, неповною та/або некоректною інформацією в цьому документі. Це також включає, але не обмежується, неповною та /або некоректною інформацією у зв'язку зі змінами у технології або у дослідженнях, що мали місце з дня публікації цього документу та датою, коли був придбаний товар. Bostik залишає за собою право вносити виправлення у цей документ. Bostik не може нести відповідальність за будь-яку шкоду, пряму чи непряму, внаслідок використання продукції, описаної у цьому документі. Користувач має прочитати та зрозуміти інформацію, викладену у цьому документі та інших документах, що стосуються продукту перед тим, як перейти до застосування продукту. Користувач несе відповідальність за всі належні випробування, щоб переконатися у тому, що продукт дійсно підходить для обраного застосування. Ми не можемо впливати на те, яким чином застосовується продукт та/або на будь-які обставини та події, що можуть виникати під час зберігання та транспортування, таким чином, ми не приймаємо ніякої відповідальності за будь-яку шкоду. Усі поставки здійснюються виключно у відповідності до наших загальних умов та правил, які викладені у ТПП Голландії.

## Bostik

De Voerman 8 • NL-5215 MH 's-Hertogenbosch  
Tel.: +31 (0) 73 6244 244  
www.bostik.com

## РОЗУМНА ДОПОМОГА BOSTIK

Цифрова розумна допомога  
**Bostik.com**

Розумна допомога  
**+31 (0)162 491 000**

