



# S320

## SEAL'N'FLEX PERIMETER

УНІВЕРСАЛЬНИЙ НИЗЬКОМОДУЛЬНИЙ ПЕРИМЕТРАЛЬНИЙ СИЛІКОНОВИЙ ГЕРМЕТИК

### ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТУ

#### ПЕРЕВАГИ

- Відмінна стійкість до ультрафіолету, води та атмосферних впливів
- Ідеальне зчеплення зі склом, пофарбованим деревом, керамічними та емальованими поверхнями
- Постійна еластичність

#### ОПИС ПРОДУКТУ

**Bostik S320 SEAL'N'FLEX PERIMETER** — це універсальний ацетатний силіконовий герметик для деформаційних і монтажних швів, який твердне при контакті з вологою, утворюючи довговічний еластичний гумовий шов. Продукт стійкий до ультрафіолетового випромінювання та погодних умов.

#### ЗАСТОСУВАННЯ

**Bostik S320 SEAL'N'FLEX PERIMETER** спеціально розроблений як універсальний герметик для ущільнення будівельних і деформаційних швів.

#### ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ

Шов із правильними розмірами здатний компенсувати рух між будівельними матеріалами. Глибина шва завжди повинна відповідати його ширині. Загальне правило: співвідношення глибини до ширини шва при ширині до 10 мм становить 1:1, але не менше 5 мм у ширину та глибину. Для швів ширших за 10 мм глибина розраховується за формулою: (ширина / 3) + 6 мм.



#### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модуль при 100 % деформації	DIN 53504 S2	0,30 Н/мм <sup>2</sup>
Температура нанесення		від +5°C до +40°C
Основа		Ацетатний силікон
Час затвердіння	при +23°C / 50 % RH	2 мм / 24 год
Густина	ISO 1183-1	0,96 г/мл
Відносне подовження при розриві	DIN 53505/ ISO 868	520%
Морозостійкість під час транспортування		до -15°C
Твердість за Шором А	DIN 53505 / ISO 868	15
Час утворення поверхневої плівки	DBTM 10.00	6-7 хвилин при +23°C / 50 % RH
Температуростійкість (експлуатаційна)		від -40°C до +120°C
Міцність на розтяг	DIN 53504 S2	1,30 Н/мм <sup>2</sup>

Наведені значення є типовими і можуть відхилятися на ±3%

#### ОБМЕЖЕННЯ

- Не підходить для PE, PP, PC, PMMA, PTFE, м'яких пластиків, неопрену та бітумних поверхонь
- Не рекомендується для застосування на бетоні, мармурі, свинці, міді та оцинкованій сталі

## ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ ТА ОЗДОБЛЕННЯ

Температура нанесення: від +5°C до +40°C (для навколишнього середовища та основи).

Усі поверхні повинні бути міцними, чистими, сухими, без жиру та пилу.

Очищення поверхонь виконувати за допомогою **Bostik T100 UNIVERSAL CLEANER**. **Bostik S320 SEAL'N'FLEX PERIMETER** забезпечує відмінне зчеплення без використання праймера на більшості непористих поверхонь. Пористі основи попередньо обробити **Bostik T300 UNIVERSAL PRIMER**. Завжди перевіряйте адгезію перед нанесенням.

Для розгладження шва використовуйте **Bostik T500 FINISHING SOAP**.

## ФАРБУВАННЯ

**Bostik S320 SEAL'N'FLEX PERIMETER** не підлягає фарбуванню. Рекомендується заклеїти краї шва малярною стрічкою, щоб запобігти потраплянню силікону на поверхні, які будуть фарбуватися.

## ОЧИЩЕННЯ

Неотверділий матеріал та інструменти очищати **Bostik T100 UNIVERSAL CLEANER**. Затверділий матеріал можна видалити лише механічно.

Руки очищати **Bostik T150 CLEANING WIPES**.

## КОЛЬОРИ

- Прозорий
- Чорний
- Білий
- Сірий

## УПАКОВКА

- Картридж 300 мл, по 12 штук у коробці

Для отримання специфікацій продукту звертайтеся до онлайн-сторінки продукту

## ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

У нерозкритому оригінальному пакуванні при температурі від +5°C до +25°C термін придатності становить до 18 місяців від дати виробництва, за умов зберігання у сухому місці.

Уся інформація, наведена в цьому документі та в усіх наших інших публікаціях (у тому числі електронних), базується на наших поточних знаннях і досвіді та є виключною (інтелектуальною) власністю компанії Bostik. Жодна частина цього документа не може бути скопійована, передана третім особам, відтворена, оприлюднена чи використана будь-яким іншим способом без письмової згоди компанії Bostik. Технічна інформація, наведена в цьому документі, має інформативний характер і не є вичерпною. Bostik не несе відповідальності за будь-які збитки — прямі чи непрямі — що виникли внаслідок редакційних помилок, неповноти або неточностей цього документа. Це також стосується можливих неточностей, спричинених технологічними змінами або новими дослідженнями, проведеними після дати публікації документа й до моменту придбання продукту. Bostik залишає за собою право змінювати зміст цього документа. Компанія не несе відповідальності за будь-які прямі чи непрямі збитки, що можуть виникнути внаслідок використання продукту(ів), зазначених у цьому документі. Користувач повинен ознайомитися з інформацією, наведеною в цьому документі та в інших матеріалах, що стосуються продуктів, перед їх використанням.

Користувач несе відповідальність за проведення всіх необхідних випробувань, щоб переконатися, що продукт придатний для передбаченого застосування. Оскільки ми не маємо контролю над тим, як саме використовується продукт, а також над умовами, що можуть виникнути під час зберігання чи транспортування, компанія Bostik не приймає на себе жодної відповідальності за будь-які можливі збитки. Усі поставки здійснюються виключно відповідно до наших загальних умов продажу, зареєстрованих у Торгово-промисловій палаті Нідерландів

## Bostik Benelux BV

вул. Денаріусстрат, 11, NL-4903 RC, м. Остергаут  
Тел.: +31 (0)162 491 000  
www.bostik.com

## ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА

Перед використанням необхідно ознайомитися з Паспортом безпеки продукту. Документи доступні за запитом або на офіційних вебсайтах.

## СЕРТИФІКАТИ

- F-EXT-INT-CC
- G-CC
- A+ відповідність французьким нормам щодо викидів ЛОС

## ЦИФРОВА СЛУЖБА ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ BOSTIK

цифрова технічна підтримка  
на [Bostik.com/](https://www.bostik.com/)

Телефон служби підтримки  
+31 162 491 000

