



WET ROOM

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Версія: 31.05.2016.

ОПИС ПРОДУКТУ

Wet Room готовий до застосування клей на основі ЕВА дисперсії крохмалю, що застосовується для приклеювання настінних покриттів у вологих приміщеннях.

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Wet Room – клей, призначений для приклеювання склохолста, флізеліну, акрилових / вінілових шпалер з основою з поліестеру, скловолокна, мінеральною основою. Wet Room також застосовується для приклеювання вінілового покриття з нанесеним на нього малюнком зі спіненого полієфіру з різним типом основи товщиною до 1,0 мм. Може використовуватися для приклеювання швів та стиків покриттів. Призначений для застосування у вологих приміщеннях.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО УКЛАДАННЯ

Попередня обробка стін:

Гіпсокартонні, деревостружкові та волокнисті плити

Шви, краї та місця з'єднання плит необхідно проклеїти спеціальною стрічкою. Відколи, каверни та ямки від шурупів необхідно зашпаклювати, відшліфувати та заґрунтувати В 6000.

Бетон

Бетонні основи слід зашпаклювати, відшліфувати та заґрунтувати.

Паперові шпалери

Видаліть папір, що відшарувався, та обріжте краї. Зашпаклюйте, відшліфуйте та заґрунтуйте ямки, шви й нерівності.

Вінілові шпалери на паперовій основі

Відірвіть зовнішній шар. Потім проведіть процедури, описані в пункті про паперові шпалери.

Пофарбовані поверхні

Раніше пофарбовані поверхні необхідно попередньо відшліфувати наждачним папером та вимити з м'яким засобом, після чого промити чистою водою.

НАШ КОНТАКТ

Тел.: +38 050 083 00 08
komplektmaster1@gmail.com



Для ґрунтування використовується клей Wet Room, розбавлений 2-3 частинами води.

Приклеювання

Нанесіть клей Wet Room рівномірним шаром на поверхню за допомогою валика або шпателя. При нанесенні клею на краях або у кутках використовуйте пензель. Приклеювання покриття здійснюється до того часу, поки клей зберігає свою липкість. Для приклеювання на слабо вбираючі основи з метою випаровування надлишків води дайте клею трохи підсохнути, але не довше, ніж 20-25 хвилин. В будь-якому разі клей не має бути сухим в момент приклеювання покриття до стіни.

Наклеювання склохолста здійснюється встик або внахльост. Після приклеювання внахльост необхідно підрізати холст гіпсокартонним ножом та видалити надлишки.

Після цього ретельно притисніть та розгладьте шпалери пластиковим або стальним шпателем.

Шпатлювання та фарбування склохолста може здійснюватися через 12 годин після приклеювання.

При приклеюванні покриття на основу, що не вбирає вологу, не користуйтеся ванною кімнатою протягом одного тижня. Дотримуйтесь інструкцій, встановлених виробником настінних покриттів. При наклеюванні необроблених покриттів клей слід наносити на поверхню покриття. При наклеюванні водонепронекних настінних покриттів. Дотримуйтесь інструкцій, встановлених виробником настінних покриттів.

БЕЗПЕКА:

Компоненти продукту відповідно до діючого законодавства не класифікуються як шкідливі або небезпечні для здоров'я.

Додаткова інформація див. паспорт безпеки.

Для того, щоб інформація, надана тут, була достовірною та надійною, було докладено всіх зусиль; незважаючи на це, вона надається тільки в якості керівництва для наших клієнтів. Компанія не може прийняти будь-яку відповідальність за шкоду або пошкодження, яке може виникнути в результаті використання інформації, в зв'язку з можливістю різних способів нанесення, експлуатації та обслуговування поза нашим контролем. Споживачам рекомендується провести власні тести, щоб підтвердити придатність цього продукту.

НАШ КОНТАКТ

Тел.: +38 050 083 00 08
komplektmaster1@gmail.com



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Готовий клей для одностороннього приклеювання
Сполучна речовина	ЕВА, ПВА, крохмаль
Колір	Білий
Густина	~1,07 г/см ³
Сухий залишок	35 ± 2% ± 2 мас. %
Консистенція	Тиксотропна
Витрата	3-5 м ² /л в залежності від матеріалу та основи
Розведення	Застосовуйте в нерозбавленому вигляді.
Горючість	ні
Термін зберігання	Не менше 1 року в закритій упаковці при температурі вище 0°C, у прохолодному, захищеному від морозу місці
Методи нанесення	Валиком чи щіткою, залишки клею видаляються вологою губкою
Умови застосування	Температура не нижче +18°C та максимальна відносна вологість 60%

НАШ КОНТАКТ

Тел.: +38 050 083 00 08
komplektmaster1@gmail.com

