



Den Braven

Технічний лист

Zwaluw Acryl Exterior+

Високоякісний акриловий герметик для застосування всередині та зовні приміщень, стійкий до опадів незабаром після нанесення



Опис продукту

Zwaluw Acryl Exterior+ є високоякісним акриловим герметиком, який стійкий до дощу незабаром після нанесення. Герметик формує пласто-еластичну масу за допомогою випаровування з нього вологи.

Переваги

- Стійкий до впливу дощу незабаром після нанесення
- Придатний для застосування всередині та зовні приміщень
- Володіє високим показником відносного подовження при розриві а також здатністю компенсувати значні переміщення швів
- Може фарбуватися вододисперсійними і синтетичними фарбами
- Чудова адгезія без застосування праймерів до більшості, зокрема злегка вологих основ
- Практично без запаху
- Легко наноситься і очищається
- Не викликає корозії металів
- Добре піддається інструментальній обробці

Призначення

Zwaluw Acryl Exterior+ спеціально розроблений для герметизації сполучних швів зі стінами, стелями, віконними рамами, сходами, галявинами, плінтусами тощо. Володіє відмінною адгезією до газобетону, гіпсокартону, вапняку, деревини, бетону і цегляної кладки. Для використання всередині і зовні приміщень. Той факт, що герметик стійкий до дощу незабаром після нанесення, робить сферу його застосування ще ширшою.

Вказівки щодо застосування

Дизайн шва повинен забезпечувати достатню ширину, щоб герметик був у змозі компенсувати рух сусідніх будівельних елементів. Глибина шва повинна бути завжди в правильному співвідношенні з шириною шва. Загальне правило полягає у відношенні глибини до ширини шва 1:1, за ширини шва до 10 мм, мінімально рекомендована ширина 5 мм. Для швів ширше 10 мм глибина розраховується, як ширина, поділена на 3 і +6мм. Для подальших запитань звертайтеся до технічного відділу.

Технічні характеристики

Модуль 100%	DIN 53504 S2	0,10 Н/мм ²
Норма виходу	при Ø3 мм/4 бар	500 г/мин.
Температура застосування		+5°C to +40°C
Основа		Акрилова дисперсія
Час затвердіння	при +23°C/50% вол.	2 мм/24 ч
Щільність		1,57 г/мл
Відносне подовження при розриві	DIN 53505/ISO 868	500%
Стікання	ISO 7390	< 2 мм
Морозостійкість під час транспортування		до -15°C
Рухливість шва		12,5%
Твердість за Шору (A)	DIN 53505 DBTM 16	10
Формування плівки	при +23°C/50% вол.	10 мин.
Термостійкість		-20°C ... +75°C
Міцність на розрив	DIN 53504	0,10 Н/мм ²

Наведено типові значення

Обмеження

- Не підходить для ПЕ, ПП, ПК, ПММА, м'яких пластиків, неопрену та бітумних основ
- Незважаючи на стійкість герметика до опадів, він не витримає сильної зливи або граду в процесі свого затвердіння

Better results through knowledge



Den Braven

Better results
through
Knowledge

Технічний лист

Zwaluw Acryl Exterior+

Високоякісний акриловий герметик для застосування всередині та зовні приміщень, стійкий до опадів незабаром після нанесення

Підготовка поверхні та фінішна обробка

Застосовувати за температури навколишнього середовища та основи від +5°C до +40°C. Усі поверхні мають бути чистими, сухими, знежиреними, без пилу та структурно міцними. Пористим основам не потрібно бути абсолютно сухими. Сильно пористі матеріали, як-от гіпс, газобетон, вапняк і схожі матеріали заґрунтувати сумішшю Zwaluw Acryl Exterior+ з водою в пропорції 1:2. Завжди рекомендується проводити попередні випробування адгезії. Розгладжувати шов за допомогою води.

Забарвлюваність

Zwaluw Acryl Exterior+ рекомендується фарбувати після повного висихання, оскільки в процесі висихання відбувається усадка, що може призвести до появи тріщин на фарбі. Відмінно забарвлюється водними і синтетичними фарбами. На фарбах з високим вмістом наповнювача можуть з'явитися тріщини. Завжди рекомендується попередньо проводити тест на сумісність із фарбою.

Очищення

Для очищення поверхонь та інструменту використовувати воду. Руки можуть бути очищені за допомогою Zwaluw Wipes або води з милом.

Колір

- білий
- коричневий
- сірий

Упаковка


- картриджі 310 мл
- фолієві туби 600 мл

Детальнішу специфікацію - будь ласка, див. на Сторінці Продукту

Термін придатності

Зберігати в оригінальному пакуванні за температури від +5°C до +25°C у сухому приміщенні. Термін придатності для Zwaluw Acryl-W становить 18 місяців при дотриманні умов зберігання в непорушеній упаковці.

Сертифікати

	<p>EN 15651-1: F-EXT-INT 12.5P Emicode EC1 Plus A+ French VOC Regulation</p>
---	--

Здоров'я та безпека

Перед початком роботи необхідно ознайомитися з інформацією з безпеки. Відомості доступні за запитом або на сайті Den Braven

Гарантія

Den Braven гарантує, що продукція в рамках терміну придатності, за дотримання умов зберігання, відповідає заявленій інформації.

Відмова від відповідальності

Інформація, що міститься в цьому документі, а також у всіх наших друкованих та електронних матеріалах ґрунтується на наших знаннях і досвіді. Den Braven не може нести відповідальність за будь-які помилки, неточності або зміни, які сталися в результаті технологічних удосконалень або досліджень у період між створенням цього документа і датою придбання продукту. Den Braven залишає за собою право вносити зміни у формулювання. Перед нанесенням продукту користувач повинен ознайомитися з інформацією, представленою в цьому документі та/або в інших наших документах, пов'язаних із продуктами. Перед нанесенням продукту користувач повинен здійснювати будь-які необхідні тести, щоб переконатися, що продукт підходить для застосування. Особливості застосування, умови зберігання і транспортування знаходяться поза нашим контролем і відповідальністю. Тому претензії щодо цього інформаційного листа не можуть бути прийняті. Інформація в цьому технічному описі дається для відома і не є вичерпною.